

**CMP 中国塗料株式会社**

# 紫外線硬化形 親油性ハードコート塗料 フォルシード No.123C-181

■塗料名	フォルシード No.123C-181
塗料種類	紫外線硬化形親油性塗料
特長	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 親油性</li> <li>● 耐指紋性</li> <li>● 接着が良好</li> </ul>
塗料NV%	41
主な配合溶剤	MEK、MIBK、n-ブタノール、酢酸ブチル
■塗装条件	
素材	PMMA、PC、ABS
塗装方法	エアスプレー
膜厚(ドライ)( $\mu\text{m}$ )	10-20
セッティング	80°C × 3分
ランプ種類	高圧水銀ランプ
紫外線照射( $\text{mJ}/\text{cm}^2$ )	500 $\text{mJ}/\text{cm}^2$
■一般物性	
初期付着性	100/100(PMMA)、100/100(PC)、100/100(ABS)
純水接触角(度)	82
オレイン酸接触角(度)	10
指紋付着性	良好
指紋拭取り性	良好