

**CMP 中国塗料株式会社**

# 紫外線硬化形超撥水塗料 フォルシード No.125M

■ 塗料名	フォルシード No.125M
塗料種類	紫外線硬化形超撥水塗料
特長	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 撥水性が良好</li> <li>● 艶消し調</li> </ul>
塗料NV%	50
主な配合溶剤	酢酸ブチル、n-ブタノール
■ 塗装条件	
素材	ポリカーボネート、ABS
塗装方法	スプレー
膜厚(ドライ)( $\mu\text{m}$ )	7-10
希釈溶剤	n-ブタノール
セッティング	80°C × 3分
ランプ種類	高圧水銀ランプ(窒素パージ)
紫外線照射( $\text{mJ}/\text{cm}^2$ )	1000 $\text{mJ}/\text{cm}^2$
■ 一般物性	
鏡面光沢度(60°)	2
初期付着性	100/100
純水接触角(度)	150
滑落角(度)	5