

CMP 中国塗料株式会社

紫外線硬化形 触感(ソフトタッチ)塗料 フォルシード No.130M-21

■塗料名	フォルシード No.130M-21
塗料種類	紫外線硬化形 触感(ソフトタッチ)塗料
特長	<ul style="list-style-type: none"> ● 柔らかな触感 ● マットな外観
塗料NV%	65
主な配合溶剤	MEK、酢酸エチル
■塗装条件	
素材	ABS、PC
塗装方法	エアスプレー
膜厚(ドライ)(μm)	15-25 (仕様により必要な膜厚に調整してください)
希釈溶剤	ウレタンシンナーDM
ランプ種類	高圧水銀ランプ
紫外線照射(mJ/cm^2)	600 mJ/cm^2 以上
■一般物性	
鏡面光沢度(60°)	36
初期付着性	100/100(ABS)、100/100(PC)
鉛筆硬度	HB
耐アルコール性	異常なし
触感	良好