

CMP 中国塗料株式会社

紫外線硬化形耐候性ハードコート塗料 フォルシード No.150C

■塗料名	フォルシード No.150C
塗料種類	紫外線硬化形耐候性ハードコート塗料
特長	<ul style="list-style-type: none"> ● 耐候性が良好 ● 高硬度
塗料NV%	46
主な配合溶剤	PGM、MIBK、酢酸ブチル、IPA
■塗装条件	
素材	ポリカーボネート
塗装方法	スプレー
膜厚(ドライ)(μm)	8~15
希釈溶剤	PGM
セッティング	80°C × 90~180 秒
ランプ種類	高圧水銀ランプ
紫外線照射(mJ/cm^2)	1000~3000 mJ/cm^2
■一般物性	
ヘイズ(%)※2	0.40
全光線透過率(%)	90.10
初期付着性	100/100
鉛筆硬度	F
耐擦傷性試験	キズ数本
純水接触角(度)	89
耐候性 (SAE 認証試験、 ΔHZ)	フロリダ曝露: 0.8~3.1 アリゾナ曝露: 0.3~1.2