

CMP 中国塗料株式会社

紫外線硬化形 クリヤハードコート塗料 フォルシード No.301C

■塗料名	フォルシード No.301C
塗料種類	紫外線硬化形 クリヤハードコート塗料
特長	<ul style="list-style-type: none"> ● 高硬度 ● 耐擦傷性が優秀 ● 透明性に優れる
塗料NV%	50
主な配合溶剤	MEK、PGM、酢酸エチル
■塗装条件	
素材	易接着 PET フィルム
塗装方法	グラビアコーター、バーコーター
膜厚(ドライ)(μm)	5
希釈溶剤	MEK、PGM
セッティング	80°C × 60 秒
ランプ種類	高圧水銀ランプ
紫外線照射(mJ/cm^2)	300 mJ/cm^2
■一般物性	
ヘイズ(%)	0.37
全光線透過率(%)	91.20
初期付着性	100/100
耐沸水性(付着性)	100/100
耐湿性(付着性)	100/100
鉛筆硬度	2H
耐擦傷性試験	傷なし