

CMP 中国塗料株式会社

紫外線硬化形 アンチグレア塗料 フォルシード No.330M

■塗料名	フォルシード No.330M
塗料種類	紫外線硬化形 アンチグレア塗料
特長	<ul style="list-style-type: none"> ● 高硬度 ● 耐擦傷性が良好 ● ヘイズの調整が可能(専用クリア使用)
塗料NV%	70
主な配合溶剤	トルエン、酢酸エチル
■塗装条件	
素材	易接着 PET フィルム
塗装方法	グラビアコーター、バーコーター
膜厚(ドライ)(μm)	3
希釈溶剤	トルエン、キシレン、酢酸ブチル
セッティング	80°C × 30 秒
ランプ種類	高圧水銀ランプ
紫外線照射(mJ/cm^2)	300 mJ/cm^2
■一般物性	
ヘイズ(%)*2	5.8
全光線透過率(%)	90.0
鏡面光沢度(60°)	105
初期付着性	100/100
耐沸水性(付着性)	100/100
耐湿性(付着性)	100/100
鉛筆硬度	2H
耐擦傷性試験	傷なし