

**CMP 中国塗料株式会社**

# 紫外線硬化形塗料 親油性 AG 塗料 フォルシード No.430M

■塗料名	フォルシード No.430M
塗料種類	紫外線硬化形 親油性 AG 塗料
特長	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 親油性が良好</li> <li>● 指紋が見えにくい</li> <li>● ヘイズの調整が可能(専用クリア使用)</li> </ul>
塗料NV%	80
主な配合溶剤	トルエン
■塗装条件	
素材	易接着 PET フィルム
塗装方法	バーコーター
膜厚(ドライ)( $\mu\text{m}$ )	4~5 $\mu\text{m}$
希釈溶剤	トルエン
セッティング	80°C × 30 秒(分)
ランプ種類	高圧水銀ランプ
紫外線照射( $\text{mJ}/\text{cm}^2$ )	300 $\text{mJ}/\text{cm}^2$
■一般物性	
ヘイズ(%)*2	6.5
全光線透過率(%)	89.9
初期付着性	100/100
耐沸水性(付着性)	100/100
耐湿性(付着性)	100/100
鉛筆硬度	3H
耐擦傷性試験	傷なし
純水接触角(度)	93
オレイン酸接触角(度)	16
指紋視認性	見えにくい
指紋拭取り性	良好