

CMP 中国塗料株式会社

紫外線硬化形親水性ハードコート塗料 フォルシード No.448C

■ 塗料名	フォルシード No.448C
塗料種類	紫外線硬化形親水性ハードコート塗料
特長	<ul style="list-style-type: none"> ● 親水性が良好 ● 透明性が良好
塗料NV%	40
主な配合溶剤	PGM
■ 塗装条件	
素材	ポリカーボネート
塗装方法	バーコーター
膜厚(ドライ)(μm)	3
セッティング	60°C × 2分
ランプ種類	高圧水銀ランプ
紫外線照射(mJ/cm^2)	300 mJ/cm^2
■ 一般物性	
ヘイズ(%)*2	0.20
全光線透過率(%)	91.30
初期付着性	100/100
鉛筆硬度	HB-F
純水接触角(度)	8