

CMP 中国塗料株式会社

紫外線硬化形 UV カット塗料 フォルシード No.460C

■ 塗料名	フォルシード No.460C	
塗料種類	紫外線硬化形 UV カット塗料	
特長	<ul style="list-style-type: none"> ● UV カット性が良好 ● 高硬度 	
塗料NV%	50	
主な配合溶剤	メチルエチルケトン、酢酸ブチル、トルエン	
■ 塗装条件		
素材	易接着 PET フィルム	
塗装方法	グラビアコーター、バーコーター	
膜厚(ドライ)(μm)	4	
セッティング	80°C × 30 秒	
ランプ種類	高圧水銀ランプ	
紫外線照射(mJ/cm^2)	300	
■ 一般物性		
ヘイズ(%)*2	0.58	
全光線透過率(%)	91.0	
初期付着性	100/100	
鉛筆硬度	2H	
耐擦傷性試験	傷なし	
紫外線透過率(370 nm)	13.23	
促進耐候性試験 (S-UV100h)	Δb	0.76
	ΔYI	1.23