

CMP 中国塗料株式会社

2 液硬化形 触感(ソフトタッチ)塗料 フォルシード No.915M-28

■塗料名	フォルシード No.915M-28
塗料種類	2 液硬化形 触感(ソフトタッチ)塗料
特長	<ul style="list-style-type: none"> ● 柔らかく滑らかな触感 ● マットな外観
塗料NV%	フォルシード No.915M-28 主剤 40% フォルシード No.915M-28 硬化剤 100%
主な配合溶剤	酢酸ブチル、メチルイソブチルケトン
■塗装条件	
素材	ABS、PC
配合比率	主剤:硬化剤=5:1
塗装方法	スプレーなど
膜厚(ドライ)(μm)	15-40
希釈溶剤	ウレタンシンナー、リターダーシンナーなど
乾燥条件	60°C × 30 分 80°C × 20 分
■一般物性	
鏡面光沢度(60°)	2
初期付着性	100/100(ABS)、100/100(PC)
触感	良好