

**CMP 中国塗料株式会社**

## 2 液硬化形防曇塗料 フォルシード HL-47

■ 塗料名	フォルシード HL-47
塗料種類	2 液硬化形防曇塗料
特長	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 防曇性が良好</li> <li>● 透明性が良好</li> </ul>
塗料NV%	主剤:26%、硬化剤:67%
主な配合溶剤	酢酸ブチル、ダイアセトンアルコール、キシレン等
■ 塗装条件	
素材	ポリカーボネート
配合比率	主剤:硬化剤 = 100:36
塗装方法	スプレー
膜厚(ドライ)( $\mu$ m)	10
希釈溶剤	PGM:MEK=1:1
乾燥条件	80°C × 120 分
■ 一般物性	
ヘイズ(%)*2	0.26
全光線透過率(%)	90.85
初期付着性	100/100
純水接触角(度)	12
呼気防曇性	良好