

定番の Seajet 033 からプレミアムグレード誕生

seajet 033 PREMIUM

自己研磨型 船底防汚塗料

亜酸化銅タイプ

耐フジツボ性大幅アップ

安定した防汚性能により船底防汚塗料の定番として多くの方にご愛顧いただいている「Seajet 033」から、防汚性能をさらに強化したプレミアムなグレードが誕生しました。

「Seajet 033 PREMIUM」に新たに配合された新規防汚剤「selektope®（一般名：メドトミジン）」はフジツボに対して強力な防汚性能を誇り、数々の大型船で高い評価を得ています。フジツボの付着でお困りの方にお勧めします。

Color Lineup

ブルー

シャークホワイト

ブラック

※ 印刷のため実際の色とは異なります。



CMP CHUGOKU

seajet 033 PREMIUM

FRP 船用 アルミ船には使用できません

はげ **エアブレイ** **ローラー**

シンナー A Seajetシンナー-Aを使用してください。

7 m² 7㎡/缶を目処に、厚めに塗装してください。

製薬技術による卓越した防汚性能

Powered by **selektope®**

これまでの防汚剤とは違う分野である製薬技術を応用して開発された「selektope®」の性能の高さは、大型船のさまざまな運航条件において証明されています。なお「selektope®」は防汚環境安全に厳しい欧州防汚剤規制「BPR (Biocidal Products Regulation)」承認済みの防汚剤です。

Seajet 033 PREMIUMはどのようにしてフジツボ付着を防ぐのか？

フジツボ付着の仕組み

触手からセメント成分を分泌 → 船体に着床 → 長期停泊で成体へと成長

Seajet 033 PREMIUM

selektope®がフジツボの触手に作用し、船体に定着する前に離れていくよう働きかけます。

selektope®入り船底塗料 vs 一般的な亜酸化銅入り船底塗料

東京湾 4カ月実績

塗料性状

重量 VOC	27.7wt%				
塗分量 (理論値)	172 ~ 343g/m ²				
膜厚	Wet	105 ~ 210μm			
	Dry	50 ~ 100μm(※)			
乾燥時間 (ドライ膜厚: 50μm)	気温	5℃	10℃	20℃	30℃
	指触	3H	2H	1H	30min
塗装間隔 (2回塗りの場合)	硬化	12H	7H	5H	4H
	最短	12H	7H	5H	4H
下架までの時間	最長	—	—	—	—
	最短	24H	16H	12H	8H

(※) ドライ膜厚 50μm×2 回塗りが標準仕様です。

塗装条件

塗装方法	エアブレイ、ハケ、ローラー		
気象	温度: 0℃以上、湿度: 85%RH 以下		
希釈シンナー	Seajet シンナー A		
希釈率	エアブレイの場合: 0 ~ 20%		
	ハケ、ローラーの場合: 0 ~ 5%		
適合下塗り	Seajet 015 等		

危険物表示

引火点	30.0℃	爆発限界(体積%)	限界 0.5 上限 7.0
消防法危険物区分	第二石油類	有機溶剤区分	第二種有機溶剤

塗り重ね適正

Seajet 033	Seajet 037	Seajet 039	033 PREMIUMの塗装方法
○	○	○	水洗い後、直塗りが可能です。

※ 前回の塗料が上記以外の場合の塗り重ね適正につきましては、Seajet 総合カタログ、Seajetハンドブック、Seajet Web サイトをご参照下さい。

適合

	○ 適合	× 不適合
艇の素材	FRP 艇 鋼 船	アルミ船
保管状態	海上係留 淡水係留	陸置き
塗装部位	船底没水部	ハル等 非没水部

正しい塗装方法については WEB サイトに掲載の Seajet ハンドブックをご参照ください。

seajet または シージェット 検索

Seajet Web : <https://www.cmp.co.jp/seajet>

CMP CHUGOKU 中国塗料株式会社

東京本社 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-6 東京倶楽部ビルディング TEL 03-3506-5844
 広島本社 〒739-0652 広島県大竹市明治新開1-7 TEL 0827-57-8555

滋賀工場 〒520-2323 滋賀県野洲市三上2306-7 TEL 077-587-0488
 九州工場 〒842-0035 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町田手2783 TEL 0952-52-1313

東京支店 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-6 東京倶楽部ビルディング TEL 03-3506-4616
 北海道 〒061-1433 北海道恵庭市北柏木町3-104 TEL 0123-34-5731
 東北 〒984-0045 仙台市宮城野区宮城野1-12-1 いちご仙台イーストビル5F TEL 022-298-6355
 静岡 〒422-8063 静岡市駿河区馬淵3-2-25 T・Kビル4F TEL 054-283-2956
 大阪支店 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-18-35 肥後橋Pビル7F TEL 06-6443-7575
 名古屋 〒460-0003 名古屋市中区錦1-7-27 三同ビル錦4F TEL 052-212-2651
 四国支店 〒763-0064 丸亀市前塩屋町2-1-40 オレンジハイツ丸亀1F TEL 0877-25-0931
 今治 〒794-0028 今治市北宝来町1-5-14 井上ナショナル会館3F TEL 0898-23-8264

中国支店 〒722-0051 尾道市東尾道14-5 TEL 0848-47-1611
 呉 〒737-0051 呉市中央1-4-24 TEL 0823-25-5937
 広島 〒739-0652 大竹市明治新開1-7 TEL 0827-57-8570
 九州支店 〒850-0046 長崎市幸町1-16 TEL 095-826-0256
 福岡 〒810-0075 福岡市中央区港3-4-27 TEL 092-714-7661
 佐世保 〒857-1162 佐世保市卸本町2-3 TEL 0956-33-0522
 大分 〒875-0053 臼杵市大字福良1897-1 旭産業ビル TEL 0972-63-4048

※ ここに掲載した製品の仕様は、改良等の理由で予告なく変更することがあります。
 ※ 本カタログ記載内容の無断転用を禁じます。 2020年12月発行(1000PP)