

シリコンタイネツ シルバーHG

タイプ シリコン樹脂耐熱塗料上塗(耐熱400℃まで)

- 特長
- ①耐熱性が優秀(400℃まで)
 - ②金属面への付着性、及びプライマーとの付着性が良好
 - ③常乾形のため作業性が良好

用途 ボイラー・エンジン等の内部、煙突・スチームパイプ・屋外変圧器・石油精製装置等の屋外用機器、鉄製構造物等で耐熱性を必要とする箇所の耐熱用

塗料性状

混合比率(質量比) ・ 主剤：硬化促進剤 = 16 : 0.16
 色 ・ ・ ・ ・ ・ シルバー
 密度 ・ ・ ・ ・ ・ 1.10 g/mL
 容量NV ・ ・ ・ ・ ・ 34 ± 2%
 重量VOC ・ ・ ・ ・ ・ 51.5 wt%

	はけ塗りの場合	エアレススプレーの場合
標準塗付量	70 g/m ²	90 g/m ²
標準膜厚	ドライ 15 μm ウェット 44 μm	ドライ 15 μm ウェット 44 μm

(D.F.T. 15 μm)	5℃	10℃	20℃	30℃
乾燥時間・・・指触硬化	1時間	50分	30分	20分
塗装間隔・・・最短	20時間	16時間	12時間	8時間
・・・最長	—	—	—	—
可使時間・・・	32時間	28時間	24時間	16時間

塗装条件

塗装方法 ・ ・ ・ ・ ・ エアレススプレー、はけ塗り
 気象 ・ ・ ・ ・ ・ 温度：0℃以上、湿度：85%R.H.以下
 エアレススプレー時 ・ 適正粘度：(Fc#4)10~20秒
 チップNo.：(GRACO)415
 一次(空気)圧：0.3~0.4 MPa
 二次(塗料)圧：8.8~11.8 MPa
 ガン移動速度：70~100 cm/秒
 シンナー ・ ・ ・ ・ ・ シリコン用シンナーA、
 希釈率：エアレススプレーの場合 5~10%[重量](7~15%[容量])、
 はけの場合 0~5%[重量](0~7%[容量])
 素地調整 ・ ・ ・ ・ ・ ショッププライマー塗装面 ISO St3
 上塗の場合、さび、油脂、水分、塵埃、その他の付着物を除去、掃除のこと
 適合下塗 ・ ・ ・ ・ ・ シリコン タイネツ プライマー
 適合上塗 ・ ・ ・ ・ ・ —

- 使用上の注意
- ①完全硬化には200℃×2時間焼き付けて下さい。なお、完全硬化前は急激な加熱は避け、徐々に昇温して下さい。
 - ②換気、火気に十分注意して下さい。なお、塗装のみならず、塗膜が硬化するまで換気が必要です。
 - ③2液混合形ですので、規定の混合比で混合してから使用して下さい。まず主剤を均一になるまで十分攪拌した後、硬化促進剤を徐々に加えて全体が均一になるまでさらに十分攪拌して下さい。さらに必要量シンナーを加えて、均一になるまで攪拌して下さい。
 - ④過剰なシンナーの添加は、タレ止め性や塗膜形成の低下を招く恐れがあります。
 - ⑤可使時間に制限がありますので必要量のみ調整して下さい。
 - ⑥SDSおよび容器に表示の注意事項をよく読んで取り扱い下さい。

荷姿 16.16kgセット、4.04kgセット

危険物表示	主剤	硬化促進剤
消防庁登録記号	240081	240901
引火点	19.5℃	38.3℃
消防法危険物区分	第一石油類	第二石油類
爆発限界(体積%)	下限 1.1、上限 11.25	
有機溶剤区分	第二種有機溶剤	第二種有機溶剤

シリコンタイネツ シルバーHG (2018年3月版)

備 考 ①塗装仕様合計膜厚150 μ m以下
②塗装条件等については最寄の弊社営業所にお問い合わせ願います。
③塗料密度、容量NV(VS)、VOC量は、製品サンプルの実測値です(無希釈)。

注) 標準塗付量は標準的な目安を示したもので、被塗物の形状・その他の条件により異なります。

本製品説明書に記載されている使用条件、使用上の注意事項等を逸脱した使用により生じる品質の異常は使用者の責任にて対応願います。当社が指定する以外の塗料、添加剤等を混合すると、単に品質の異常をきたすのみならず、安全上の問題が発生することもありますので、使用者の責任において安全性、品質等を確認願います。