コンテクト上塗ＰＵ

２０１２年2月
No. ８３２５

タ イ プ　柔軟形ポリウレタン樹脂塗料上塗

特　　長
①耐候性（光沢保持性）が極めて優秀。
②柔軟性があり、ひびわれ追従性が優秀。
③耐衝撃性．耐摩耗性の機械的強度優秀。
④エポキシ樹脂塗料との付着性が良好。

用　　途　コンクリート、モルタル壁面等長期光沢保持性を要求される箇所の上塗り用

塗料性状
混合比率（質量比）・　主剤 ： 硬化剤 ＝ ５ ： １
色 ・・・・・・・・・　グレー
密度 ・・・・・・・・　１．２５ｇ／ｍＬ (ISO:2811)
粘度 ・・・・・・・・　ＫＵ６５（２５℃）
容量ＮＶ ・・・・・・　５０±２％ (ISO:3233)
重量ＶＯＣ ・・・・・　３８．１ｗｔ％ (Method24)

	はけ・ローラー塗りの場合
標準塗付量 ・・・・・	１２０ｇ／㎡
標準膜厚 ・・・・・・	ドライ ３０μm
	ウェット ６０μm

		5℃	１０℃	２０℃	３０℃
乾燥時間・・・・	指触	50分	40分	30分	20分
	硬化	12時間	8時間	6時間	4時間
塗装間隔・・・・	最短	12時間	8時間	6時間	4時間
	最長	7日	7日	7日	7日
可使時間・・・・		24時間	20時間	16時間	8時間
熟成時間・・・・		30分	30分	30分	30分

塗装条件
塗装方法 ・・・・・・　はけ塗り、ローラー塗り
気象 ・・・・・・・・　温 度：０ ℃以上、湿 度：８５ %R.H.以下
シンナー ・・・・・・　ウレタン用シンナーＡ、
　希釈率：はけ塗り、ローラー塗りの場合　０～５％
素地調整 ・・・・・・　油脂・水分・塵埃・その他の付着物を除去、清掃
適合下塗 ・・・・・・　コンテクト中塗ＥＰ、コンテクト中塗ＥＰ-ＨＳ
適合上塗 ・・・・・・　コンテクト上塗ＰＵ

使用上の注意
①硬化剤は湿気と反応して性能が低下するので、取り扱いには十分留意して下さい。
②ＭＳＤＳおよび容器に表示の注意事項を良く読んで取り扱い下さい。

荷　　姿　１８ｋｇセット

危険物表示

	主剤	硬化剤
消防庁登録記号 ・・・	２７６０ＳＢ	２１９４１３
引火点 ・・・・・・・	２３ ℃	２９．５ ℃
消防法危険物区分 ・・	第二石油類	第二石油類
爆発限界（体積%） ・	下限０．５、上限１５．０	
有機溶剤区分 ・・・・	第二種有機溶剤	第二種有機溶剤

備　　考
①ローラー塗りの場合は別途に消泡剤を添加して使用下さい。
②塗料密度、容量NV(VS)、VOC量は、製品サンプルの実測値です(無希釈)。色相･ロット等により数値が若干変動する場合があります。

注）標準塗付量は標準的な目安を示したもので、被塗物の形状・その他の条件により異なります。

本製品説明書に記されている使用条件、使用上の注意事項等を逸脱した使用により生じる品質の異常は使用者の責任にて対応願います。当社が指定する以外の塗料、添加剤等を混合すると、単に品質の異常をきたすのみならず、安全上の問題が発生することもありえますので、使用者の責任において安全性、品質等を確認願います。

この製品説明書のデータは、予告なく改訂することがあります。