

推奨塗装仕様

1 高圧水洗（汚れ・塩分除去）＋ パワーツール処理（St1～2）

2 刷毛、ローラー塗装（または、エアレススプレー） 2回塗り（125 μ x 2coat）

シンナー希釈不要。必要な場合、エポキシ用シンナー A で粘度調整

気温	10℃	20℃	30℃
可使時間（ポットライフ）	70分	50分	40分
硬化時間	18H	12H	7H
バラスタタンク補修時の注水までの養生期間	5日	3日	2日

上塗塗料について

アクリ 800 上塗

ノバスーパーエコ塗装後、1日以上～5日以内に塗装してください（推奨）。

エピコン上塗 HB

混合比

主剤：硬化剤 = 80：20（容量比）

主剤：硬化剤 = 86：14（重量比）

荷姿・色

20 kg セット

ライトグレー

バフ

3 kg セット

ライトグレー

印刷のため実際の色とは異なります。



当社製品を安全にお取り扱いいただくために、製品説明書、SDS、製品容器に貼付の警告ラベルなどを良く読んでご使用下さい。

CMP CHUGOKU

中国塗料株式会社

www.cmp.co.jp/

■製品仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。

■製品に関するお問い合わせは、当社ホームページの「お問い合わせ」フォームをご利用下さい。



当社は（一社）日本塗料工業会が推進する『コーティング・ケア（環境・安全・健康に関するプログラム）』を実施してい