



抗菌・抗ウイルスコーティング剤

ハイビゾールW AVD

抗菌

抗ウイルス

ホルムアルデヒド
放散等級

F★★★★★

登録番号:C01066

屋内木質床材用

水性

アクリル樹脂系

高い抗菌・抗ウイルス効果が持続！



高い抗菌・抗ウイルス効果が持続！

ハイビゾールW AVD

抗菌・抗ウイルスコーティング剤

屋内木質床材用 水性アクリル樹脂系

特長

SIAA抗菌・抗ウイルス加工登録商品

抗菌製品技術協議会で効果と安全性を証明する SIAA 抗菌・抗ウイルスマーク表示基準に適合しています。

F☆☆☆☆ 登録塗料

日本塗料工業会のホルムアルデヒド自主管理基準において内装仕上げの使用面積で制限のない「F☆☆☆☆」を取得しています。また、シックハウスに係わるトルエン・キシレン等の指定有機化合物を配合していません。

ホルムアルデヒド
放散等級

F☆☆☆☆

登録番号: C01066

速乾で付着性が良好

乾燥が速く、木質塗装床材に対し良好な付着性を有します。

取り扱いが容易で作業性が良好

水性タイプなので塗装時に溶剤等を使用する必要がなく、作業性が良好です。

荷姿

1kg

(標準塗付量: 15g/m²)

用途

屋内の木質塗装床材 (木質フローリング材)



住宅



学校・児童施設



スポーツクラブ・レジャー施設

以下の木質床にはご使用いただけません。

- フッ素樹脂・シリコン樹脂塗装の木床
- オイルステイン、ロウ仕上げ等の油加工された木床
- 油性ワックス施工床、
- 未塗装木床(白木床等)
- 特殊な木床(漆仕上げ等)
- 土足で歩く木床(靴底の砂利などを持ち込む可能性がある場所)



抗菌・抗ウイルス



有機無機系・分散
本体
JP0112857X0001G



製品上の特定ウイルスの数を減少させます
有機無機系・分散
本体
JP0612857X00040

SIAAマークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

!注意事項
・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません
・SIAAの安全性基準に適合しています

抗菌性について

(JIS Z 2801:2012)

本製品を塗付した試験片および無塗装の試験片に試験菌液を滴下し、24時間経過後の菌数を測定します。その測定値から抗菌活性値を算出した結果、SIAAマーク表示基準を上回る抗菌性が実証されています。

抗ウイルス性について

(ISO21702:2019)

本製品を塗付した試験片および無塗装の試験片に試験ウイルス液を滴下し、24時間経過後のウイルス数を測定します。その測定値から抗ウイルス活性値を算出した結果、SIAAマーク表示基準を上回る抗ウイルス性が実証されています。



SIAA (抗菌製品技術協議会) WEBサイトの本製品登録ページにリンクします。

www.kohkin.net/

施工方法

塗装の前に

- 1 掃除機等でごみやホコリ等を清掃してください。
- 2 市販の床用クリーナー等で汚れや油分等を洗浄します。床に古いワックス成分が残っている場合は、床用クリーナー等を使用し完全に除去します。(床用クリーナー等に記載されている使用上の注意をよく読んで行ってください。)
- 3 きれいに水洗いした雑巾で3回以上水拭きを繰り返し、完全に洗剤成分を取り除きます。(洗剤成分が残っていた場合、変色や剥離等の原因となりますのでご注意ください。)
- 4 水拭き後、床面を十分に乾燥させます。

塗 装

- 5 塗料を受け皿などの容器に適量入れ、コテ刷毛等に適度に含ませ均一に薄く塗り広げてください。


乾 燥

- 6 塗装後、十分に乾燥させてください。(艶だしのために乾拭きは不要です)

乾燥時間	室温	10℃	20℃	30℃
	指触	20分	15分	12分
	硬化	90分	60分	45分

塗装に必要なもの

コテ刷毛



受け皿

推奨塗装器具

・エッジャー
・ワンタッチコテ刷毛
ハンディ・クラウン製

小面積で事前塗装を行い、塗膜のハジキや塗膜乾燥後の付着性を確認してください。

施工上の注意

- ゴム手袋またはビニール手袋、保護メガネ等の適切な保護具を着用し、塗料が皮膚に付着しないよう、目に入らないようご注意ください。
- 塗料は使用期限内に使用し、よく混ぜてから使用してください。
- 使用の際は、室内の換気を充分に行ってください。
- 室温が低い時(5℃以下)や、湿度が高い時(85%以上)には、塗装しないでください。(エアコン・暖房器具により室内を適温調整してください)
- 目地などに溜めず厚く塗らないようご注意ください。また均一に塗付されていないと艶ムラなどが生じることがあります。
- 未使用の塗料は密栓し保管してください。使用済みの塗料を廃棄する場合は自治体の規制に従い適切に処分してください。

日常のお手入れ

乾いた布で拭いていただき、水拭きされる場合は固く絞った雑巾などで行ってください。

※ 艶ムラやすべりの原因となるため化学雑巾は使用しないでください。また、塗膜の除菌や消毒についてはアルコール類は使用しないでください。



抗菌・抗ウイルスコーティング剤
ハイビゾールW AVD



当社製品を安全にお取り扱いいただくために、製品説明書、SDS、製品容器に貼付の警告ラベルなどを良く読んでご使用下さい。

CMP 中国塗料株式会社

www.cmp.co.jp/

- 製品仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。
- 製品に関するお問い合わせは、当社ホームページの「お問い合わせ」フォームをご利用下さい。
- 本カタログ記載内容の無断転用を禁じます。



当社は(一社)日本塗料工業会が推進する「コーティング・ケア(環境・安全・健康に関するプログラム)」を実施してい