

ステインC 改

2011年01月

No. 7116A

タイプ	着色剤
特長	トルエン・キシレンを使用していない。 耐光性が優秀。 木目強調が良好。 低粘度で隠ぺい力がある。
用途	木工家具・合板などの素地着色
塗料性状	色相 …… ブラウン系(各色) 密度(23℃) …… 0.90～1.18 g/ml 理論塗布量 …… 17～35 g/m <sup>2</sup>
塗装条件	気象 …… 温度 5℃以上 湿度 85%以下 塗装法 …… ロールコーター、ワイピング、はけ塗り 希釈剤品名 …… ウレタン用シンナーDM、ウレタン用シンナーSE 希釈率 …… はけ塗りの場合 100～600% 素地調整 …… 水分・油分・その他付着物を除去後、研磨 適合下塗 …… - 適合上塗 …… ポリウラック 200 QD類、ポリウラック 200F類、 オーレックス 822F類
使用上の注意	希釈は、専用シンナーをご使用ください。 本品を塗料に混入してカラークリヤとして使用する場合は、本品を原液で添加し十分に攪拌してください。 MSDSおよび容器に表示の注意事項をよく読んで取扱ください。
荷姿	15kg, 4kg
危険物表示	消防庁登録記号 …… 2059SA 引火点 …… 8.5 消防法危険物区分 …… 第一石油類 爆発限界(%) …… 下限1.2 上限 10.5 有機溶剤区分 …… 第二種有機溶剤
備考	工業製品ですので、不純物として不可避免的に混入することまで保証するものではありません。

注) 標準塗付量は標準的な目安を示したもので、被塗物の形状・その他の条件により異なります。

本製品説明書に記載されている使用条件、使用上の注意事項などを逸脱した使用により生じる品質の異常は使用者の責任にて対応いたします。当社が指定する以外の塗料、添加剤等を混合すると、単に品質の異常をきたすのみならず、安全上の問題が発生することもありますので、使用者の責任において安全性、品質等を確認願います。