

ステインW UN

2011年01月

No. 7121

タイプ	着色剤(水性形)	
特長	耐光性が優秀。 透明性・木目強調が良好。 塗装時の作業環境が良好。	
用途	合板・木工家具などの素地着色	
塗料性状	色相	…… ブラウン系(各色)
	密度(23)	…… 1.00 ~ 1.43 g/ml
	理論塗布量	…… 17 ~ 35 g/m ²
塗装条件	気象	…… 温度 5 以上 湿度 85%以下
	塗装法	…… ロールコーター
	希釈剤品名	…… -
	希釈率	…… -
	素地調整	…… 油分などの付着物を除去後、研磨
	適合下塗	…… オーレックス 655 S - 8 FTX
	適合上塗	…… ポリウラック 200F-QD SS FTX, オーレックス 822F-HSG
使用上の注意	<p>使用に際しては、充分攪拌後、使用してください。</p> <p>着色濃度の調整は、ステインW UN希釈剤を使用してください。</p> <p>本品は水系塗料のため、溶剤形塗料および有機溶剤との混合使用は避けてください。</p> <p>MSDSおよび容器に表示の注意事項をよく読んで取扱ください。</p>	
荷姿	16kg	
危険物表示	消防庁登録記号	… 非危険物
	引火点	… なし
	消防法危険物区分	… 非危険物
	爆発限界(%)	… 情報を有していない
	有機溶剤区分	… 分類対象外
備考		

注) 標準塗付量は標準的な目安を示したもので、被塗物の形状・その他の条件により異なります。

本製品説明書に記されている使用条件、使用上の注意事項などを逸脱した使用により生じる品質の異常は使用者の責任にて対応願います。当社が指定する以外の塗料、添加剤等を混合すると、単に品質の異常をきたすのみならず、安全上の問題が発生することもありますので、使用者の責任において安全性、品質等を確認願います。