

CMP 中国塗料株式会社

紫外線硬化形ハードコート塗料 フォルシード No.100C

■塗料名	フォルシード No.100C
塗料種類	紫外線硬化形ハードコート塗料
特長	<ul style="list-style-type: none"> ● 密着性良好 ● 高硬度 ● 外観が良好
塗料NV%	40
主な配合溶剤	酢酸ブチル、n-ブタノール
■塗装条件	
素材	ポリカーボネート
塗装方法	スプレー
膜厚(ドライ)(μm)	10
セッティング	60°C × 2 分
ランプ種類	高圧水銀ランプ
紫外線照射(mJ/cm^2)	500 mJ/cm^2
■一般物性	
ヘイズ(%)*2	0.20
全光線透過率(%)	90.30
初期付着性	100/100
耐沸水性(付着性)	100/100
耐湿性(付着性)	100/100
鉛筆硬度	F
純水接触角(度)	103