

エピコート-500 プライマー H QD (2018年1月版)

荷 姿	20kgセット、5kgセット			
危険物表示		【主剤】	/	【硬化剤】
	消防庁登録記号	136004	/	136227
	引火点	13.0℃	/	15.6℃
	消防法危険物区分	第一石油類	/	第一石油類
	爆発限界(体積%)	下限 1.1、上限 11.5		
	有機溶剤区分	第二種有機溶剤	/	第二種有機溶剤
備 考	[注意]備考欄は2ページ目に続きますのでご注意ください。			
	①『ホールディングプライマー』として利用する場合は、下記条件となりますのでご注意ください。			
	塗布量:88g/m ²	膜厚:ウェット71μm、ドライ25μm	適正粘度 (Fc#4)	16秒
	希釈率	エアレススプレーの場合 0~10%、ハケの場合5~10%		
	(DFT25μm)	5℃	10℃	20℃ 30℃
	乾燥時間 指触	15分	10分	6分 3分
	硬化	3時間	2時間	1.5時間 30分
	塗装間隔 最短	16時間	12時間	8時間 5時間
	最長*	28日	21日	15日 15日
	最長**	(10日)	(7日)	(5日) (3日)
可使時間	24時間	16時間	12時間 8時間	
②塗装条件等については最寄の弊社営業所にお問い合わせ願います。				
③塗料密度、容量NV(VS)、VOC量は、製品サンプルの実測値です(無希釈)。色相・ロット等により数値が若干変動する場合があります。				

本製品説明書に記されている使用条件、使用上の注意事項等を逸脱した使用により生じる品質の異常は使用者の責任にて対応願います。当社が指定する以外の塗料、添加剤等を混合すると、単に品質の異常をきたすのみならず、安全上の問題が発生することもありますので、使用者の責任において安全性、品質等を確認願います。