

デューフリー 2000

2019年5月

No. 7596

| | | | | | |
|--------|---|----------------------------|------|------|------|
| タイプ | 結露防止塗料／アクリルエマルジョン | | | | |
| 特長 | ①高機能性結露防止・防カビ材です ②耐水・耐温水性に非常に優れ、かつ伸びのある強靱なフィルムを形成します ③吸水・発散も従来結露防止材に比べ大きく速く、優れた防露性を発揮します | | | | |
| 用途 | 結露防止 | | | | |
| 塗料性状 | 色 | 白 | | | |
| | 密度 | 1.30g/mL | | | |
| | 容量NV (VS) | 50 | | | |
| | 重量VOC | 50.0wt% | | | |
| | 塗付量 (理論値) | 780 ~ 1300g/m ² | | | |
| | 膜厚 | ドライ 300 ~ 500μm | | | |
| 乾燥時間 | 指触硬化 | 5℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ |
| | | — | — | — | — |
| | | 30時間 | 24時間 | 18時間 | 12時間 |
| 塗装間隔 | 最短 | 16時間 | 10時間 | 4時間 | 2時間 |
| | 最長 | — | — | — | — |
| 塗装条件 | 塗装方法 | 特殊スプレー、はけ塗り、ローラー塗り | | | |
| | 気象 | 温度:5℃以上、湿度:85%RH以下 | | | |
| | エアレススプレー時 | 二次(塗料)圧: -MPa | | | |
| | シンナー | 水道水、希釈率: 0~5% | | | |
| | 適合下塗 | バンノー200 | | | |
| | 適合上塗 | — | | | |
| 使用上の注意 | 5℃以上、湿度85%以下で塗装し強制換気すること。 | | | | |
| 荷姿 | 20kg | | | | |
| 危険物表示 | 消防庁登録記号 | — | | | |
| | 引火点 | —℃ | | | |
| | 消防法危険物区分 | 非危険物 | | | |
| | 爆発限界 (体積%) | 下限 —、上限 — | | | |
| | 有機溶剤区分 | — | | | |
| 備考 | ①2回塗り ②下地処理等については最寄の弊社営業所にお問い合わせ願います。 ③塗料密度、VOC量は、塗料の代表配合(白)から計算した値です(無希釈状態)。色相等により数値が若干異なる場合があります。 | | | | |

本製品説明書に記されている使用条件、使用上の注意事項等を逸脱した使用により生じる品質の異常は使用者の責任にて対応願います。当社が指定する以外の塗料、添加剤等を混合すると、単に品質の異常をきたすのみならず、安全上の問題が発生することもありますので、使用者の責任において安全性、品質等を確認願います。