

# バイオクリスティー 700T

2011年4月

No. 8283A

タイプ	溶解性銅ガラス含有漁網防汚剤
特長	<ul style="list-style-type: none"> <li>①全漁連の安全確認防汚剤に登録されており、環境への影響が少ない。</li> <li>②防汚性が良好。特にフジツボ、イガイ、コケムシ、藻類に有効。</li> <li>③低粘度、速乾性で網染性が良好。</li> <li>④使用量が少なく経済的である。</li> </ul>
用途	養殖網・定置網
塗料性状	色相 . . . . . 茶褐色 密度 . . . . . 1.02±0.05 g/mL 粘度 . . . . . 岩田カップ 8.5~9.0秒 (20℃) 重量VOC . . . . . 72wt% 使用量(対網質量%) . . . . . 34~39% 塗着量DRY(対網質量%) . . . . . 9~12% 乾燥時間 . . . . . 3時間 (20℃/ただし網を広げて乾燥した場合) シンナー . . . . . 洗浄用のみ。塩化ゴム/アクリ用シンナーA
使用方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>①網はあらかじめ、ごみ・付着物・塩分を取り除き完全に乾燥させる。</li> <li>②うすめないで十分攪拌し均一になった後使用する。</li> <li>③網染後、できるだけ広げて完全に乾燥させる</li> </ul>
使用上の注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>①MSDSおよび容器に表示の注意事項をよく読んで取り扱い下さい。</li> <li>②引火性がありますので絶対に火気を近づけないで下さい。</li> <li>③養殖の場合、染めた網は十分に乾燥させ、海中に一昼夜以上浸漬後、魚を入れて下さい。</li> <li>④稚魚・ヒラメ・フグの養殖網には使用しないで下さい。</li> </ul>
荷姿	160Kg、16kg
危険物表示	消防庁登録記号 . . . . . 2447UB 引火点 . . . . . 26.0℃ 消防法危険物区分 . . . . . 第二石油類 爆発限界(体積%) . . . . . 下限 0.5、上限 7.0 有機溶剤区分 . . . . . 第二種有機溶剤
備考	<ul style="list-style-type: none"> <li>①定置網用安全確認防汚剤</li> <li>②魚類養殖用安全確認防汚剤</li> <li>③塗料密度、VOC量は、製品サンプルの実測値です(無希釈)。</li> </ul>

本製品説明書に記載されている使用条件、使用上の注意事項等を逸脱した使用により生じる品質の異常は使用者の責任にて対応願います。当社が指定する以外の塗料、添加剤等を混合すると、単に品質の異常をきたすのみならず、安全上の問題が発生することもありますので、使用者の責任において安全性、品質等を確認願います。