SEAJET 037

２０１７年９月
No. ９１１５Ａ

タイプ	錫フリー加水分解型船底防汚塗料
特長	①セルフポリッシング作用により、長期間安定した防汚効果を示す ②フジツボ等動物種の付着防止力大 ③亜酸化銅を使用していないので、色相が鮮明です。 ④暴露部の色相も変化しません。
用途	プレジャーボートおよびアルミ船の船底部防汚用

塗料性状		
	色	ピュアホワイト、ピュアブラック、ピュアレッド、ピュアブルー
	密度	１．４４ｇ／ｍＬ
	容量ＮＶ（ＶＳ）	４２±２％
	重量ＶＯＣ	３５．７ｗｔ％
	塗付量（理論値）	１７２ ～ ３４４ｇ／㎡
	膜厚	ウェット １２０ ～ ２４０μｍ ドライ ５０ ～ １００μｍ

（D.F.T. 50μｍ）		５℃	１０℃	２０℃	３０℃
乾燥時間	指触	3時間	2時間	1時間	30分
	硬化	6時間	5時間	4時間	3時間
塗装間隔	最短	8時間	7時間	6時間	5時間
	最長				
注水までの時間	最短	16時間	12時間	10時間	8時間

塗装条件		
	塗装方法	エアスプレー、（エアレススプレー）、はけ塗り、ローラー塗り
	気象	温度:0℃以上、湿度:85%RH以下
	エアレススプレー時	適正粘度：（Ｆｃ＃４）９０秒 チップNo.：（ＧＲＡＣＯ）６１９～６２５ 二次(塗料)圧：１１．７ ～ １４．７ＭＰａ ガン移動速度：６０～８０ｃｍ／秒
	シンナー	ＳＥＡＪＥＴシンナーＡ、 希釈率：エアスプレーの場合 ０～１０%、 （エアレススプレーの場合 ０～５%）、 ハケ塗りの場合 ０～３%、ローラー塗りの場合 ０～３%
	適合下塗	SEAJET015等
	適合上塗	

使用上の注意	①攪拌・塗装時、保護メガネ・マスクを着用して下さい。 ②使用前に塗料を均一に攪拌してから使用して下さい ③換気、火気に十分注意して下さい。なお、塗装のみならず、塗膜が硬化するまで換気が必要です。 ④ベルト等で吊り下げて下架作業を行う場合は、乾燥状態をチェックください。 ⑤SDSおよび容器に表示の注意事項をよく読んで取り扱いください。
荷姿	２Ｌ

危険物表示		
	消防庁登録記号	０４８７ＴＢ
	引火点	２４ ℃
	消防法危険物区分	第二石油類
	爆発限界（体積%）	下限 ０．５、上限 １２．０
	有機溶剤区分	第二種有機溶剤

備考	①塗装条件等については最寄の弊社営業所にお問い合わせ願います。 ②塗料密度、NV、VOC量は、塗料配合から計算した値です（無希釈状態）。色相等により数値が若干異なる場合があります。

本製品説明書に記されている使用条件、使用上の注意事項等を逸脱した使用により生じる品質の異常は使用者の責任にて対応願います。当社が指定する以外の塗料、添加剤等を混合すると、単に品質の異常をきたすのみならず、安全上の問題が発生することもありえますので、使用者の責任において安全性、品質等を確認願います。

この製品説明書のデータは、予告なく改訂することがあります。